



Chêne rouge

Red Oak

Quercus rubra



FAS-Select

N° 1 Commun

N° 2 Commun



Chêne rouge *Quercus rubra*



Couleur	Va du rose pâle au brun rougeâtre foncé.
Texture	Grain ouvert, grossier, zones poreuses.
Applications	Meubles, revêtements de sol, moulures, menuiserie architecturale, tournages, cercueils.

		Érable à sucre	Érable rouge	Bouleau jaune	Bouleau blanc	Chêne rouge	Chêne blanc	Frêne blanc	Hêtre	Tilleul	Tremble	Cerisier	Noyer
		Hard Maple	Soft Maple	Yellow Birch	White Birch	Red Oak	White Oak	White Ash	Beech	Bass-wood	Aspen	Cherry	Walnut
Propriétés physiques	Masse volumique (kg/m³)	659	545	608	571	612	676	613	667	417	408	551	594
	Dureté (N)	7290	4380	5930	4320	6170	7130	7050	6490	2140	2140	4630	5910
	Résistance de flexion (MPa)	115	97,6	106	94,8	98,7	121	108	116	60,8	67,6	87,1	103
	Module d'élasticité/ rigidité (MPa)	14100	11100	14100	12900	11900	15500	12800	14000	9450	11200	11900	13100
Propriétés de façonnage	Usinabilité	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★	★★★	★★	★★★	★★	★★★★	★★
	Stabilité	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★★	★★★	★★	★★	★	★★	★★★★
	Collage	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★	★★★	★★★★
	Sablage	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★	★★★	★★	★	★★★★	★★★
	Rétention des vis et des clous	★★	★	★★	★★	★★★★	★	★★	★	★	★	★	★
	Tenue de la peinture	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★	★★★★	★★	★★	★★
	Teinture	★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★	★★

EXCELLENT: ★★★★★ TRÈS BON: ★★★ BON: ★★ PASSABLE: ★

PRINCIPALES DIMENSIONS DISPONIBLES

	FAS - Select	N° 1 Commun	N° 2 Commun
Largeur (variable)	4" (100 mm) et plus	3" (76,2 mm) et plus	3" (76,2 mm) et plus
Longueur (variable)	6' (1,83 m) et plus	4' (1,22 m) et plus	4' (1,22 m) et plus
Épaisseur	4/4" (25,4 mm); 5/4" (31,75 mm); 6/4" (38,1 mm); 8/4" (50,8 mm); 10/4" (63,5 mm); 12/4" (76,2 mm)		

Les photos représentent des planches de 8 pieds (2,44 m).



Produits de bois canadien
Canada Wood



Quebec Wood
Export Bureau

979, avenue de Bourgogne
Bureau 540
Québec (Québec)
Canada G1W 2L4

☎ (418) 650-6385
☎ (418) 650-9011

info@quebecwoodexport.com
www.quebecwoodexport.com