

Érable à sucre

Hard Maple

Acer saccharum



Clair



Choisi et meilleur



N° 1 Commun



N° 2 Commun



Érable à sucre | *Acer saccharum*



Couleur	L'aubier est blanc ivoire avec une légère teinte brun rougeâtre. Le bois de cœur va du brun gris pâle au fauve foncé.
Texture	Grain fermé, uniforme, se polit bien.

	Érable à sucre	Bouleau jaune	Chêne rouge	Frêne blanc	Hêtre	Cerisier	Noyer	
	Hard Maple	Yellow Birch	Red Oak	White Ash	Beech	Cherry	Walnut	
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	Masse volumique (kg/m³)	659	608	612	613	667	551	594
	Dureté (N)	7290	5930	6170	7050	6490	4630	5910
	Résistance de flexion (MPa)	115	106	98,7	108	116	87,1	103
	Module d'élasticité/rigidité (MPa)	14100	14100	11900	12800	14000	11900	13100
PROPRIÉTÉS DE FAÇONNAGE	Stabilité	★★	★★	★★★	★★★	★★	★★	★★★★
	Sablage	★★	★★	★★	★	★★★	★★★★	★★★
	Rétention des vis et des clous	★★	★★	★★★★	★★	★	★	★
	Teinture	★★	★★★	★★	★★	★★	★★★	★★★

EXCELLENT: ★★★★★ TRÈS BON: ★★★ BON: ★★ PASSABLE: ★

QUALITÉS STANDARD DE L'INDUSTRIE	
Clair, Choisi et meilleur, N° 1 Commun et N° 2 Commun	
DIMENSIONS DISPONIBLES	
Épaisseur po (mm)	3/4" (19 mm)
Largeur po (mm)	2 1/4" (57,15 mm)
	2 1/2" (63,50 mm)
	3 1/4" (82,55 mm)

FINITIONS OFFERTES	
Lustré	Semi-lustré
> 75 % de lustre	50 à 75 % de lustre
Mat	Huilé
< 50 % de lustre	—

La classification proposée est à titre indicatif seulement. Les entreprises offrent d'autres catégories, des largeurs différentes ainsi que des finis particuliers comme l'huile. Il est recommandé de visiter les sites Internet des entreprises membres afin d'obtenir la gamme plus étendue des produits offerts.



979, avenue de Bourgogne
Bureau 540
Québec (Québec)
Canada G1W 2L4

☎ (418) 650-6385
☎ (418) 650-9011

info@quebecwoodexport.com
www.quebecwoodexport.com

NORMES DE CLASSIFICATION DES QUALITÉS DE PARQUETS

Tolérance : maximum de 5 % des pièces sous la classe

CLAIR

- La meilleure qualité.
- Sélection de couleurs pâles et uniformes.
- Légères variations de la couleur naturelle de l'aubier.
- Les marques de lattes d'empilement ne sont pas des défauts.
- On tolère des nœuds minuscules.
- Stries de minéral de moins de 1/8" x 1" (3 mm x 25 mm).
- Longueur minimale: 12 po (30 cm).

CHOISI ET MEILLEUR

- Combinaison des qualités clair et choisi.
- La classe de qualité supérieure la plus réputée et la plus vendue sur le marché mondial du parquet.
- Qualité supérieure.
- Variations de la couleur naturelle de l'aubier.
- Les marques de lattes d'empilement ne sont pas des défauts.
- Nœuds sains de moins de 1/8" (3 mm).
- Stries de minéral de moins de 1/8" x 4" (3 mm x 100 mm).
- Les fentes, gerces et taches ne sont pas admises.
- Longueur minimale: 12 po (30 cm).

N° 1 COMMUN

- Mélange agréable des couleurs naturelles du bois de cœur et de l'aubier.
- Nœuds sains de moins de 3/8" (10 mm).
- Les stries de minéral et les trous de ver sont admis.
- Les fentes, gerces et trous ne sont pas admis.
- Longueur minimale: 10 po (25 cm).

N° 2 COMMUN

- Apparence rustique.
- Toutes les variations de couleur et les caractéristiques naturelles de l'essence sont admises.
- Un parquet utilitaire et peu coûteux lorsque les trous de ver, nœuds lâches, fêlures, gerces et autres imperfections sont calfeutrés et recouverts de vernis.
- Longueur minimale: 10 po (25 cm).



Produits de bois canadien
Canada Wood